



VMPA-anerkannte Betonprüfstelle

VMPA-B-2003

---

## Prüfzeugnis Nr. PZ 1.1/11-268-1

vom 10. Juni 2013

1. Ausfertigung

---

**Gegenstand:** Prüfung des Werk trockenmörtels – „Daxogrund DX-10“

**Auftraggeber:** DAXOROL Putze + Farben  
Ul. Vidoe Smileski Bato BB  
1200 Z`Tetovo - Mazedonien

**Auftragsdatum:** 20.01.2012

**Zeichen Auftraggeber:** Daxorol Mazedonien

**Probeneingang:** 20.01.2012

**Probennahme:** AG

**Kennzeichnung:** Daxogrund DX-10

**Prüfdatum:** August bis September 2012

**Bearbeiter:** Dipl.-Ing. M. Becker

Dieses Dokument besteht aus 2 Seiten und - Anlagen.



---

Dieser Bericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

## 1 Vorbemerkungen

Am 20.01.2012 sind durch den AG, vertreten durch Herrn Becker, zwei geschlossene Gebinde Werk trockenmörtel „Daxoground DX-10“ zur Prüfung angeliefert worden.

## 2 Prüfdurchführung

siehe MFPA Leipzig GmbH Prüfbericht Nr. PB 1.1/11-268-2 vom 28.09.2012

## 3 Prüfergebnisse


- Frischmörtelraten (Wasser-Feststoff-Wert 0,22)
  - Ausbreitmaß – DIN EN 1015-3 168 mm
  - Frischmörtelrohndichte – DIN EN 1015-6 1760 kg/m<sup>3</sup>
  - Luftporengehalt – DIN EN 1015-7 21 %
  
- Festmörtelraten
  - Biegezugfestigkeit – DIN EN 1015-11 1,9 N/mm<sup>2</sup>
  - Druckfestigkeit – DIN EN 1015-11 5,9 N/mm<sup>2</sup>
  - kapillare Wasseraufnahme – DIN EN 1015-18 0,3 kg/(m<sup>2</sup> x min<sup>0,5</sup>)
  - Trockenrohndichte – DIN EN 1015-10 1470 kg/m<sup>3</sup>

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die beschriebenen Prüfgegenstände und nicht auf die Grundgesamtheit.

Leipzig, den 10. Juni 2013

  
Dipl.-Ing. M. Orgass



  
Dipl.-Ing. M. Becker