

DAXOROL Baukleber DX-15

■ **Vendet e përdorimit:** - Ngjitës hidraulik, lidhës për të gjitha punët ndërtimore. Ngjitës i thatë i prodhuar për të gjitha punët ndërtimore. Ngjitës i that I grupit P III DIN18550, rezistues ndaj lagështisë.



■ **Baza e materialit:**

Rërë, çimento dhe shtesa për përmirësimin e vetive përpunuese.

■ **Vetitë:**

Perdoret për renovim dhe rrafshim të sipërfaqeve të vrazhdeta të betonit, plasaritjeve dhe demtime të ndryshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

■ **Kushtet e përdorimit:**

Gjatë përpunimit temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5°C. Deri të tharja e plotë të mbrohet nga ngrica dhe rrezatimi direkt i diellit.

■ **Përgatitja e bazamentit:**

Bazamentet të jenë të pastra, të afta për bartje dhe pa mbetje vajrash dhe yndyrash. Sipërfaqet nga rëra dhe sipërfaqet thithëse paraprakisht duhet të lyhen me Daxorol Unigrund.

■ **Përgatitja:**

Thes 25kg DX 15 Baukleber përzihet me 7,5 litra ujë deri në formimin e një llaçi pa toptha. Pas një kohe prej 5 min. masa e fituar të përzihet edhe një herë me mikser.

■ **Përdorimi:**

DX 15 Baukleber të merret me një mistri adekuate nga rostfraji, masa të shtrihet dhe të rafshohet. Perzierja me materiale tjera nuk është e lejuar.

■ **Udhëzime për rreziqe:**

Përmban çimento/hidrat gëlqeror Xi irritues. Të mbrohet lëkura dhe sytë.

■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të thatë. Afati i përdorimit 12 muaj.

■ **Të dhëna teknike:**

Thes 25kg, ngjyrë hiri dhe e bardhë, madhësia e kokrrës 0-0,7mm. Pastrimi i veglave të punës të bëhet me ujë.