

## DAXOROL Fliesenkleber C1 EXTRA

■ **Vendet e përdorimit:** - Ngjites për shtrirjen e pllakave të qeramikës dhe argjilore, mozaikëve nga qelqi dhe porcelani për murnaje dhe dysheme në sipërfaqe të jashtme dhe brendshme, si dhe në vende me nxemje nën dysheme. Për pllaka me dimensione të mëdha preferohet **FLEXXLEBER C2**.



### ■ **Baza e materialit:**

Rërë, çimento, lëndë të lehta mbushëse dhe shtesa për përmirësimin e vetive përpunuese.

■ **Vetitë:** Sherben për ngjitjen e pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme për sipërfaqe të jashtme dhe brendshme. Fleksibël, rezistent ndaj lageshtisë, i përshtatshëm për montim të plakave në kuzhina, banjo, si dhe në vende me nxemje nën dysheme.

### ■ **Kushtet e përpunimit:**

Gjatë përpunimit temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5°C. Deri të tharja e plotë duhet të mbrohet nga ngrica dhe rrezatimi direkt i diellit.

### ■ **Përgatitja e bazamentit:**

Bazamentet të jenë të pastra, të afta për bartje dhe pa mbetje vajrash dhe yndyrash. Sipërfaqet nga rëra dhe sipërfaqet thithëse paraprakisht duhet të lyhen me Daxorol Tiefengrund.

### ■ **Përgatitja:**

Thes 25kg **Fliesenkleber C1 EXTRA** përzihet me 7,5 litra ujë deri në formimin e një llaçi pa toptha. Pas 5 min masa e fituar të përzihet edhe njëherë me mikser. Koha e tharjes: së paku 12 orë.

### ■ **Përdorimi:**

Ngjitesi **Fliesenkleber C1 EXTRA** merret me një mistri adekuate dhëmbëzore nga rostfraj dhe mundësisht të tërhiqet në një drejtim. Perzierja me materiale tjera nuk është e lejuar.

### ■ **Udhëzime për rreziqe:**

Përmban çimento/hidrat gëlqeror Xi irritues. Të mbrohen lëkura dhe sytë.

### ■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të thatë. Afati i përdorimit 12 muaj.

### ■ **Të dhëna teknike:**

Thes 25kg, ngjyrë e bardhë dhe hiri, granulacioni 0 – 0.7 mm.

Harxhimi: 1,2kg/m<sup>2</sup>.

Pastrimi i veglave të punës të bëhet me ujë.