

DAXOROL Daxogrund DX-10

■ **Vendet e përdorimit:** - DX 10 është një llaç i thatë mineral sipas DIN 18557, i përgjigjet grupit të laçeve PII sipas DIN18550 për brenda dhe jashtë. DX 10 mund të përdoret si bazë shumështrësore dhe mbushës mbi beton, mure të të gjitha llojeve, mure fasadash dhe bodrumesh, hapësira me lagështi etj. Te sipërfaqet e betoneve të rrafshëta paraprakisht medoemos te lyhen me DX 5 Pulverkleber



■ **Baza e materialit:**

Rërë, çimento, lëndë te lehta mbushëse dhe shtesa për përmirësimin e vetive përpunuese.

■ **Vetitë:**

DX 10 është llaç bazë mbushës shumështrësor për lyerje me maqine dhe dorë për bazamente të të gjitha llojeve .

■ **Kushtet e përdorimit:**

Gjatë përdorimit temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5°C. Deri te tharja e plotë duhet të mbrohet prej ngricës dhe rrezatimit direkt të diellit.

■ **Përgatitja e bazamentit:**

Bazamenti të jetë i pastër, i aftë për bartje dhe pa mbetje vajrash dhe yndyrash. Sipërfaqet nga rëra dhe sipërfaqet thithëse paraprakisht duhet të lyhen me Daxorol Unigrund.

■ **Përgatitja:**

Per perdorim me dore thes 30 kg DX10 përzieret me 8,5 litra ujë deri në formimin e një llaçi pa toptha. Pas një kohe prej 5 min. masa e fituar të përzieret edhe një herë me mikser. Trashësia minimale duhet të jetë 8mm. Te shmangen trashesit mbi 20 mm.

■ **Përdorimi:**

I përshtatur për të gjitha makinat e zakonshme për llaç dhe me dorë përzierëse, përzierës rrjedhës apo mikser të detyrueshëm. Koha e përpunimit rreth 180 minuta varësisht prej bazamentit dhe temperaturës. Perzierja me material tjera nuk eshte e lejuar.

■ **Udhëzime për rreziqe:**

Përmban çimento/hidrat gëlqeror Xi irritues. Të mbrohen lëkura dhe sytë.

■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të thatë. Afati i përdorimit 12 muaj.

■ **Të dhëna teknike:**

Thes 30kg, ngjyrë e bardhë dhe gri, madhësi e kokrrës 0-1.2mm.

Harxhimi: rreth 15 kg / m²

Pastrimi i veglave të punës të bëhet me ujë.