

DAXOROL Faserspachtel DX-55

■ **Vendet e përdorimit:** - Ngjitës hidraulik, përforcues, i armuar me fije për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Llaç i thatë me dëbim të ujit. Shërben për ngjitjen e rrjetes të sistemit termoizolues të Daxorolit. për renovim dhe riparim të sipërfaqeve të dëmtuara dhe të vrazhdëta prej betoni, plasaritje dhe pjesë të dëmtuara.



■ **Baza e materialit:**

Rërë, çimento, lëndë e lehtë mbushëse dhe shtesa tjera për përmirësimin e vetive përpunuese.

■ **Vetitë:**

Mbushes lidhes fleksibil për shtresat e ardhshme të ngjyërave dhe suvasë. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm . rrafshohet dhe mund të filcohet.

■ **Kushtet e përpunimit:**

Gjatë përpunimit temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5°C. Deri të tharja e plotë duhet të mbrohet prej ngricës dhe rrezatimit direkt të diellit.

■ **Përgatitja e bazamentit:**

Bazamentet të jenë të pastra, të afta për bartje dhe pa mbetje vajrash dhe yndyrash. Sipërfaqet nga rëra dhe sipërfaqet thithëse paraprakisht duhet të lyhen me Daxorol Unigrund.

■ **Përegatitja:**

Thes 25 kg DX 55 Faserspachtel përzihet me 8,5 litra ujë deri në formimin e një llaçi pa toptha. Pas një kohe prej 5 min. masa e fituar të përzihet edhe njëherë me mikser.

■ **Përdorimi:**

DX 55 Faserspachtel të merret me një mistri adekuate nga rostfraji . pas kohës adekuate të tharjes mund të rrafshohet ose filcohet. Trashësia minimale e shtresës: 0.5-0.8 cm. Perzierja me materiale tjera nuk është e lejuar.

■ **Udhëzime për rreziqe:**

Përmban çimento/hidrat gëlqeror Xi irritues. Të mbrohen lëkura dhe sytë.

■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të thatë. Afati i përdorimit 12 muaj.

■ **Të dhëna teknike:**

Thes 25kg, ngjyrë e bardhë dhe hiri, granulacioni 0 – 0.7 mm.
Harxhimi: rreth 1,5kg/m² ndersa rrjetes plastike rreth 3 kg/m².
Pastrimi i veglave të punës të bëhet me ujë.