

## DAXOROL Fliesenkleber C1

■ **Vendet e përdorimit:** - Ngjites për shtrirjen e pllakave argjilore dhe të qeramikës, mozaikëve nga qelqi dhe porcelani në mure dhe dysheme. Dyshemetë e çimentos, suvatë e gipsit, gips karton pllakat paraprakisht medoemos duhet të lyhen me Daxorol Tiefengrund.



■ **Baza e materialit:**

Rërë, çimento, lëndë të lehta mbushëse dhe të shtesa për përmirësimin e vetive përpunuese.

■ **Vetitë:** Për shtrirjen e pllakave argjilore dhe të qeramikës, mozaikëve nga qelqi dhe porcelani në mure dhe dysheme ne sipërfaqe te brendshme dhe te jashtme. Fleksibël, rezistent ndaj lageshtis, i përshtatshëm për montim te plakave ne dysheme kuzhina , banjo dhe te tjera

■ **Kushtet e përpunimit:**

Gjatë përpunimit temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5°C. Deri te tharja e plotë duhet të mbrohet nga ngrica dhe rrezatimi direkt i diellit.

■ **Përgatitja e bazamentit:**

Bazamentet të jenë të pastra, të afta për bartje dhe pa mbetje vajrash dhe yndyrash. Sipërfaqet nga rëra dhe sipërfaqet thithëse paraprakisht duhet të lyhen me Daxorol Unigrund.

■ **Përgatitja:**

Thes 25kg C1 Fliesenkleber përzihet me 7,5 litra ujë deri në formimin e një llaçi pa toptha. Pas 5 min masa e fituar të përzihet edhe njëherë me mikser . Koha e tharjes: së paku 12 orë.

■ **Përdorimi:**

Ngjitesi C1 Fliesenkleber merret me një mistri adekuate dhëmbëzore nga rostfrac dhe mundësisht të tërhiqet në një drejtim. Perzierja me materiale tjera nuk eshte e lejuar.

■ **Udhëzime për rreziqe:**

Përmban çimento/hidrat gëlqeror Xi irritues. Të mbrohen lëkura dhe sytë.

■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të thatë. Afati i përdorimit 12 muaj.

■ **Të dhëna teknike:**

Thes 25kg, ngjyrë e bardhë dhe hiri, granulacioni 0 – 0.7 mm.

Harxhimi: 1,2kg/m<sup>2</sup>.

Pastrimi i veglave të punës të bëhet me ujë.