

DAXOROL Superfinish DX-250

■ **Vendet e përdorimit:** - Llaç i thatë i grupit P-II sipas DIN 18550 - glet masë në bazë të çimentos. Shtrihet mbi të gjitha llojet e llaçeve për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Shërben për rrafshimin e sipërfaqeve të vrazhda , përmirësimin dhe mbushjen e çarjeve dhe përfitim të sipërfaqeve të rrafshëta. Sipërfaqet e lëmuara prej betoni paraprakisht medoemos duhet të lyhen me Daxorol Betonkontakt. Është rrezistues ndaj lageshtisë.



■ **Baza e materialit:**

Rërë, çimento, lëndë e lehtë mbushëse dhe shtesa për përmirësimin e vetive përpunuese.

■ **Vetitë:**

Mbushës fleksibël për shtresat e ardhëshme të ngjyrave dhe suvasë. I rrafshueshëm dhe i përpunueshëm.

■ **Kushtet e përdorimit:**

Gjatë përpunimit temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5°C. Deri te tharja duhet të mbrohet prej ngricës dhe rrezatimit direkt të diellit.

■ **Përgatitja e bazamentit:**

Bazamentet të jenë të pastra, të afta për bartje dhe pa mbeturina vajrash dhe yndyrash. Sipërfaqet nga rëra dhe sipërfaqet thithëse paraprakisht duhet të lyhen me Daxorol Unigrund.

■ **Përgatitja:**

Thes prej 25kg DX 250 Superfinish përzihet me 8,5 litra ujë deri në formimin e një llaçi pa toptha. Pas një kohe prej 5 min. masa e fituar të përzihet edhe njëherë me mikser.

■ **Përdorimi:**

DX 250 Superfinish të merret me një mistri adekuate nga rostfraji, pas kohës adekuate të tharjes mund të rrafshohet. Përzierja me materiale të tjera nuk është e lejuar.

■ **Udhëzime për rreziqe:**

Përmban çimento/hidrat gëlqeror Xi irritues. Të mbrohen lëkura dhe sytë.

■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të thatë. Së paku 12 muaj mund të qëndrojë i deponuar.

■ **Të dhëna teknike:**

Thes 25 kg. Ngjyrë : e bardhë
Harxhimi : rreth 2.5 kg/m²